

1. IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Nom de la société

American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE 24/24

(920) 457-5051
Téléphone de renseignements
(920) 457-5051

2. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit :

Acid Etchant (Gel/Liquide)

Description du produit :

Adhésifs - Acide phosphorique à 37 %

Numéro de pièce du produit :

REF 020-028536 & REF 020-028535

Matériau :

Acide phosphorique

3. INDICATIONS D'UTILISATION, DOMAINE D'UTILISATION

Acid Etchant est une solution de mordantage à l'acide phosphorique utilisée pour le mordantage de l'émail et de la dentine afin de favoriser l'adhérence des adhésifs d'apprêt/de décapage à la structure de la dent et aux matériaux de restauration.

4. CONTRE-INDICATIONS

Il est de la responsabilité principale du dentiste et/ou de l'orthodontiste d'identifier les éventuelles contre-indications qui pourraient empêcher l'utilisation des produits American Orthodontics.

5. AVERTISSEMENTS

Acid Etchant contient de l'acide phosphorique et est corrosif. Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau. Se reporter à la FDS « Acide phosphorique » d'American Orthodontics.

Acid Etchant contient de la polyphthalocyanine de cuivre et du jaune de quinoléine/jaune FD&C n ° 10. Les patients sensibles ou allergiques à ces colorants ne doivent pas être en contact avec ce produit.

6. EFFETS SECONDAIRES

Pendant l'utilisation, les effets indésirables peuvent inclure une réaction allergique, une gêne et une douleur mineures.

7. PROCÉDURES DE PRÉPARATION

1. À l'aide d'un instrument rotatif muni d'une cupule ou d'une brosse en caoutchouc, effectuer un polissage sur la (les) surface(s) de l'émail à coller.
2. Ne pas utiliser de pâte à polir contenant de l'huile. Cela peut laisser un film qui inhibera le mordantage.
3. Bien rincer et sécher les dents à l'air comprimé sans huile ni humidité.

8. INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

REMARQUE : Si vous utilisez d'autres systèmes de mordantage à base de gel, consultez le mode d'emploi du fabricant. La procédure ci-dessous ne concerne que le produit Acid Etchant d'American Orthodontics.

1. Répartir Acid Etchant sur un bloc de papier pour mélanges.
2. Isoler les dents pour le mordantage.
3. Tamponner Acid Etchant sur toute la zone à coller. Ne pas frotter Acid Etchant sur l'émail. Éviter de placer Acid Etchant sur les tissus mous
4. Attendre 30 secondes pour le mordantage (60 secondes pour les dents caduques).
5. Rincer chaque dent avec un spray à eau/air pendant 10 secondes (20 secondes pour le mordantage à base de gel) pour arrêter le processus de mordantage. La zone qui a subi le mordantage doit apparaître en blanc givré. Si ce n'est pas le cas, effectuer à nouveau le mordantage pendant 10-15 secondes supplémentaires.
6. Éliminer les particules déminéralisées

9. CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

Stockage

- Maintenir le récipient hermétiquement fermé.
- Conserver entre 50° et 77 °F (10° et 25 °C)

- La durée de conservation à la température ambiante est selon la date de péremption. Faire une rotation des stocks pour optimiser la durée de vie.

Transport

- Transporter à des températures comprises entre 50° et 77 °F (10 ° et 25 °C)
- Une manipulation brutale peut endommager le produit

10. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA MISE AU REBUT

De petites quantités d'Acid Etchant peuvent être diluées avec beaucoup d'eau dans les canalisations. Les plus grosses quantités doivent être éliminées conformément aux lois locales/nationales. Les emballages vides peuvent être recyclés après un nettoyage en profondeur et approprié.

11. RESPONSABILITÉ DE GARANTIE

Les recours de l'acheteur à l'égard de toute réclamation résultant d'un vice des produits ou services se limitent exclusivement au droit de réparation ou de remplacement de ces produits (au choix du vendeur) ou au remboursement de leur prix d'achat. En aucun cas, le vendeur ne pourra être tenu pour responsable des dommages indirects ou accessoires, y compris des pertes de bénéfices subies par l'acheteur en ce qui concerne des biens ou des services fournis par le vendeur. Les réclamations pour dommages ou pénurie doivent être faites dans les 30 jours suivant la réception de la commande.

12. INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION



MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Allemagne



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051



VOIR LE MODE D'EMPLOI



AVERTISSEMENT CORROSIF



NON STERILE



ATTENTION – CONSULTER LE MODE D'EMPLOI



ENTREPOSER ENTRE 50 °F et 77 °F (10° et 25 °C)

CE 0843

VOIR WWW.AMERICANORTHO.COM POUR LE GLOSSAIRE DES SYMBOLES

MISE EN GARDE : LA LOI FÉDÉRALE LIMITE LA VENTE DE CE DISPOSITIF À ÊTRE VENDU À OU À ÊTRE UTILISÉ SUR L'ORDRE D'UN DENTISTE/ORTHODONTISTE.

Les informations contenues dans le mode d'emploi sont réputées être valides et exactes. American Orthodontics, cependant, ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exhaustivité des informations, dans toutes les conditions possibles. **Des précautions de sécurité raisonnables doivent toujours être observées.**